No imprima este documento si no es realmente necesario. Responsabilidad con el Medio Ambiente.

Ficha Técnica de Producto

Familia: Pinturas para Decoración Interior

Producto: MURO M-1 COLOR

PRODUCTO

Pintura plástica mate especialmente orientada a la decoración de interiores, poniendo énfasis en colores de intensidad media y pastel que resultan ideales para la creación de ambientes acogedores. Los 28 colores que componen la carta son de gran durabilidad y presentan buen poder de cubrición. Fácil de aplicar y lavable. Existe una versión de MURO M-1 compatible con MURO SISTEMA TINTOMÉTRICO que ofrece múltiples posibilidades de color. Para mayor información consulte la ficha técnica del producto MURO M-1 BASE TINTOMÉTRICA.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 12 L (sólo colores CREMA 128, MARFIL 129 y MARFIL CUAVE 130) , 3,5 L (cubeta con rejilla) y 750 ml.

ALMACENAMIENTO

En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas comprendidas entre 10ºC - 25ºC y resguardado de la intemperie y la luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.

PROPIEDADES

- Resistencia al lavado con agua y detergente neutro.
- Estabilidad del color en interior.
- Transpirable.
- Buen poder de cubrición.

MODO DE EMPLEO

A) <u>Preparación del soporte y del producto</u>

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de restos de pintura y enlucido mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Si existen mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando un producto apropiado antes de pintar. Las diluciones que a continuación se detallan responden de forma general a los casos más habituales. La dilución exacta debe determinarse en cada caso concreto en función de la herramienta de aplicación elegida y las condiciones del soporte. Homogeneizar tras cada dilución.

- Aplicación sobre soportes no pintados de yeso, cemento, escayola, masillados, pladur y fibrocemento. Es importante esperar cuando proceda el tiempo de fraguado del soporte antes de pintar, que suele ser de unos 30 días. Si el soporte presenta problemas de salitre y alcalinidad (algo habitual en soportes de cemento, masillados y de yeso) es altamente recomendable aplicar una imprimación como MURO FIJADOR SINTÉTICO o similar, ya que de lo contrario podrían aparecer manchas blancas que suelen contrastar especialmente con el color aplicado. Aplicar la pintura, al menos 2 capas, diluyendo todas las capas diluidas con 5-10% de agua.

- Sobre soportes nuevos que no presentan problemas de salitre o alcalinidad puede aplicarse una imprimación tipo MURO LÁTEX R-20 ó MURO IMPRIMACIÓN ACRÍLICA ACUOSA y posteriormente aplicar una capa de MURO M-1 COLOR diluida con un 5-10% de agua. En caso de no haber aplicado previamente imprimación la dilución para la primera capa deberá realizarse con un 20-30% de agua, diluyendo con un 5-10 % para el resto de capas.

- Sobre superficies ya pintadas y en buen estado aplicar todas las capas diluyendo con un 5-10% de agua.

B) <u>Aplicación del producto.</u>

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola convencional. Cuando se aplica a pistola las diluciones suelen ser mayores que las ya indicadas. Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura. No aplicar si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a temperaturas inferiores a 5ºC. No se recomienda lavar la superficie pintada hasta transcurridos al menos 21 dias.

DATOS TÉCNICOS

Densidad (depende del color)	1,59 ± 0,05 Kg/litro
Tiempo de secado (a 22ºC y humedad relativa del 40%)	2 h al tacto. Repintado: 24 h Lavable a los 21 días.
Resistencia al frote húmedo	Al menos 5.000 d.p.
pH	8,6± 0,5
Rendimiento (será menor en los soportes más absorbentes)	Aprox. 10 m2/litro y capa

RIESGOS ESPECÍFICOS y CONSEJOS DE PRUDENCIA

R-22 : Nocivo por ingestión.

S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-29 : No tirar los residuos por el desagüe.

S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.

MUROQUIMICAS, S.L. | Polígono Industrial « La Choza » C/La Innovación, 12 41805 Benacazón (Sevilla) |
Tel. +34 955 709 969 | Fax: +34 955 709 968 |www.muroquimicas.com | muro@muroquimicas.com